



STYROMAG®

Styromagnesit Steirische Magnesitindustrie GmbH

STYROMAG® BR 80

Charakteristik:

STYROMAG BR 80 ist sehr aktive Magnesia, deren Haupteinsatzgebiet in der Herstellung von Bremsbelägen liegt.

Chemische Daten:

| | | Analysenmethode | typisch |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------|
| MgO | | AA8.2.1.1.* [%] | 81,0 |
| CaO | | AA8.2.1.3. – RFA* [%] | 5,0 |
| Fe₂O₃ | | AA8.2.1.3. – RFA* [%] | 2,0 |
| SiO₂ | | AA8.2.1.3. – RFA* [%] | 5,0 |
| Glühverlust | | 1050°C/1h [%] | 6,0 |

Physikalische Daten:

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Schüttdichte | EN 14016-2 | [kg/dm ³] | 0,6 – 0,7 |
| Siebrückstand | EN 14016-2 | | |
| 200 µm | | [%] | 0,3 |
| 90 µm | | [%] | 8,0 |

Lagerfähigkeit

12 Monate ab Herstellungsdatum bei trockener Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden

*..... interne Testmethode

Die angegebenen Werte sind typische Werte, die durch unsere Produktion angestrebt und in unserer Qualitätskontrolle durch die angegebenen Methoden überprüft werden. Die Angaben entbinden nicht von einer Eingangskontrolle und sind keine garantierten Werte. Verfahrenstechnisch bedingte Änderungen in der Produktion behalten wir uns vor. Da es sich um ein nachbehandeltes, mineralisches Naturprodukt handelt, sind Schwankungen in der Konzentration der Begleitelemente möglich. Mit dieser Ausgabe verlieren ältere Datenblätter ihre Gültigkeit.

BR80 DB

Oberdorf, 02.02.2016



SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No.00711/0

Firmensitz: St. Katharein / Laming - Oberdorf 41
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Leoben
Firmenbuchnummer: FN141746a
UID-Nr.: ATU39956909

DVR Nr.: 0470732
EVA Nr.: 112648

Bankverbindungen:
Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, 8010 Graz
BIC RZSTAT2G
IBAN AT73 3800 0000 0002 5999

BKS Bank AG, 8010 Graz
BIC BFKKAT2K
IBAN AT36 1700 0001 8007 4910

